

# Смесь А и В для холодной вулканизации. Артикул 858

**Описание:** используется для холодной вулканизации при ремонте повреждений на покрышках, но, предпочтительно, медленно движущихся транспортных средств (30 км). Этот состав является прекрасным средством для ремонта плечевой области покрышек.

## Способ применения:

1. Осторожно достаньте равное количество обоих компонентов А и В. Плотнo закройте банки. Не перепутайте крышки банок.
2. Смешайте компоненты А и В до получения однородной черной смеси с равномерной текстурой, чтобы получился тонкий лист толщиной 3 мм и дайте ей постоять, как минимум, 30 минут для испарения.
3. Удалите поврежденную резину вокруг пореза.
4. Обработайте шероховкой поверхность вокруг повреждения покрышки.
5. Обработайте поврежденную поверхность пылесосом и обезжиривателем Tech Rub-O-Matic № 704E. Дайте ему просохнуть в течение 3-5 минут.
6. Нанесите тонкий, ровный слой клея № 760 на поврежденную область покрышки и дайте ему высохнуть. Нанесите второй слой клея № 760 и дайте ему высохнуть.
7. Подберите и приклейте изнутри повреждения заплату необходимого размера.
8. Перед заполнением повреждения смесью снаружи покрышки положите 2-3 нити корда из хлопка в повреждение крест-накрест для вентиляции (только на покрышках с диагональным кордом).
9. Нарежьте состав А и В на полосы, запрессуйте в обработанное повреждение и раскатайте раскаткой № 936. При этом состав А и В должен быть немного (на 3 мм) выше уровня поверхности покрышки.
10. Дайте ремонтируемой покрышке постоять 72 часа при комнатной температуре, чтобы достичь твердости 50-60 (время самовулканизации и испарения могут быть сокращены при более высокой температуре).
11. После окончания вулканизации обработайте место повреждения шероховкой вровень с поверхностью покрышки. Ремонт завершен.

Содержит толуен.

**Меры предосторожности:** Легко воспламеним. Беречь от огня.

Использовать только в хорошо проветриваемом помещении.

Избегайте контакта с глазами, длительного контакта с кожей и продолжительного вдыхания паров.

Принимать меры предосторожности против статического электричества. Не сливать в канализацию.

Беречь от детей. Хранить в прохладном месте.

Не подлежит обязательной сертификации в РФ.

Срок хранения 3 года с даты изготовления.

Масса 910 граммов.

**Производитель: «TECH INTERNATIONAL»**

**P. O. Box 486, Johnstown , Ohio 43031-0486, U.S.A.**

**Официальный дистрибьютор в России: ООО «НПФ Дюкон»,**

**г. Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, д. 29.**

**тел. (812) 326-92-45, 323-84-21**

**[www.tech-russia.ru](http://www.tech-russia.ru)**